

PRODUKTSPEZIFIKATION Eisensilikat-Gestein

Handelsname: Eisensilikat-Gestein (DIN 4301-CUS)

Herkunft: Aurubis AG, Hamburg **Produktion / Vertrieb:** Peute Baustoff GmbH

Mineralogie: Olivin fayalitischer Zusammensetzung (ca. 95%)

Gefüge: Grobkristallin und dicht

Chemismus: Eisensilikatisch

• ca. 90 Gew.-% Fe₂O₃+SiO₂

ca. 5-7 Gew.-% Al₂O₃, MgO+CaO+Na₂O+K₂O

Rest: Spuren anderer, überwiegend oxidisch und sulfidisch

gebundener Elemente

Farbe: Anthrazit

Langzeitverhalten: Sehr beständig

Besondere Eigenschaften: • Hohe Rohdichte

Hohe Festigkeit

Sehr gute Verwitterungs- bzw. Langzeitbeständigkeit

Günstige Kornform, optimale Oberflächenrauhigkeit

 Der hohe Verschweißungsgrad der mineralischen Phasen bewirkt die hervorragenden baustofftechnologischen

Eigenschaften

Anwendungen: • Wasserbau

Straßenbau

Betonzuschlag

Anforderungen: • DIN 4301

TL Wasserbausteine

TL Gestein-StB

TL SoB-StB

Ersatzbaustoff V

Qualitätsmanagement:

» Qualitätsbeauftragter: Dipl.-Ing. Thomas Zantz

» Qualitätsüberwachung: Die Qualitätsüberwachung wird gemäß den Anforderungen

bestehender Regelwerke und im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) durchgeführt. Die chemischen Parameter werden von autorisierten analytischen Laboratorien

kontinuierlich überwacht.

Prüfparameter	Prüfkörper	Einheit	Mittelwert ca.
1. Materialgrundkennwerte für Eisensilikat-Gestein			
» Rohdichte	Wasserbausteine	Mg/m³	~ 3,65
» Schüttgewicht, lose/trocken	alle Sorten	Mg/m³	~1,80 – 2,35
2. Kennwerte für den Wasserbau			
» Schüttgewicht, lose/trocken	Wasserbausteine	Mg/m³	~2,00 – 2,10
» Steinform	Wasserbausteine	M%	≤ 15,0
» Wasseraufnahme	Wasserbausteine	%	≤ 0,3
» Absplitterungen (FTW)	Wasserbausteine	%	≤ 0,2
» Widerstand gegen Brechen	Würfel	Мра	≥ 120
» Eluatwert gem. TLW	Wasserbausteine	wird eingehalten	
3. Kennwerte für den Straßenbau			
» Schüttgewicht, lose/trocken	0-5, 5-22, 22-45 mm	Mg/m³	~1,90 - 2,00
	Splitt 8-11mm	Mg/m³	~1,80
	Gemisch 0-45 mm	Mg/m³	~2,30
» Wasseraufnahme	Splitt 8-11 mm	%	≤ 0,4
» Absplitterungen (FTW)	Splitt 8-16 mm	%	≤ 0,2
» Widerstand gegen Zertrümmerung	Splitt 8-12,5 mm	M%	≤ 28,0
» Anforderungen gem. EBV (CUM 1)	0-32 mm, 0-45 mm	werden eingehalten	

Ihr Kontakt

Peute Baustoff GmbH

Telefon: 040 / 789 160-0 E-Mail: <u>verkauf@peute.de</u>

Weitere Infos unter www.peute.de

Stand: Dezember 2023 2/2